

REVESTIMENTO RUGOSO

Características: Revestimento de fachadas à base de copolímero estireno-acrílico, bióxido de titânio e vários tipos de carbonatos cálcicos de diferentes granulometrias e estruturas laminares, graças aos quais se obtêm uma tinta de alto poder de brancura, resistência á água e facilidade de obter a textura.

Indicações: Para decorar e proteger toda a classe de paredes e tectos em interiores como em exteriores, escadas fachadas, pátios, etc.

Permite uma ampla gama de acabamentos, picado, raiado, etc.

de qualquer tipo de material (gesso, betão, cimento). Aplicado em exteriores, é impermeabilizante e protectora do fundo, impedindo que os factores climatológicos, alterem o suporte; grande resistência aos alcalis. Em interiores oferece uma grande brancura e luminosidade, assim como um total resistência à lavagem inclusive com detergentes.

Aplicação: Á talocha, rolo de espuma ou pistola. A superfície a pintar deve estar livre de tintas em mal estado, (tintas soltas, bolhas, salitre, etc.). Em superfícies muito porosas é recomendável dar uma demão de PRIMÁRIO ACRILICO PURO, antes de aplicar este produto.

Importante: A temperatura de trabalho não deverá ser inferior a +5°C nem superior a 40°C. Não aplicar em dias muito húmidos e/ou chuvosos, ou quando se prevêem geadas antes da secagem total do produto.

Diluição: a diluição se efectuará com água, em quantidade proporcional ao relevo desejado.

Características técnicas:

Viscosidade STORMER a 25°C	140 U.K.
Cobertura	1 a 2 m ² /litro
M.N.V.(matéria fixa).....	80%
Densidade	1,80 Gr/cc

Tempo de secagem: de 1 hora e 30 minutos a 3 horas segundo o suporte e espessura aplicada.

Características da tinta seca:

Dureza persoz 24h112''

Brilho com ângulo de 45°

Resistência ao atrito seco

Impermeabilidade: Durante 7 dias efectuou-se o sistema “chuva artificial” sobre uma parede pintada com RUGOSO, não se apreciando no final do ciclo nenhum sintoma prejudicial para a tinta.

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a tinta mantém suas características e homogêneiza-se facilmente, por simples agitação.

Apresentação: Embalagens de 15L



Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.