

PRIMARIO ANTICORROSIVO

Indicações: Primário anticorrosivo para protecção de superfícies metálicas. Este produto está especialmente concebido para trabalhos onde a rapidez e protecção sejam factores primordiais. Apropriado para protecção de vários tipos de superfícies metálicas como portas de ferro, grades, varandas, radiadores, parques infantis, maquinaria, tubagens, instalações industriais, etc.

Aplicação: Facilmente aplicável sobre superfícies metálicas à trincha, rolo ou pistola. As superfícies a pintar devem ser limpas de oxidação (lixa, escova de aço, decapagem, etc.) e desengorduradas para facilitar a aderência e aumentar o poder de protecção do primário.

Se pode repintar passadas de 3 horas da sua aplicação.

Diluição: A diluição se efectuará com white spirit ou diluente universal ou mistura de ambos. Para pinta à trincha é conveniente elevar a proporção de White spirit, na pintura à pistola a diluição poder ser totalmente com diluente universal.

Características técnicas:

Tipo de óleo linhaça/madeira
Peso específico 1,54 gr/cc
Rendimento 8 -10 m² /litro
Viscosidade: 200" Copa Ford diâmetro 4 mm. 20° C
Conteúdo COV: 265 Gr/litro.

Tempo de secagem: Sobre vidro com uma espessura de 90 micras húmidas a 20° de temperatura e 60% de humidade.

Seco pó: 5 minutos

Seco ao tacto: 13 minutos

Seco duro: 1 hora 40 minutos.

Conservação da embalagem: Após 6 meses de armazenagem a temperatura ambiente, não apresenta sedimentação, peles nem coágulos e homogeneiza-se facilmente.

Apresentação: Embalagens de 4 litros, 750 mls.

Cores: Laranja, vermelho, cinzento, branco y preto.

Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.