

PINTURA PLÁSTICA PROFESIONAL P-50

CARACTERÍSTICAS: Pintura plástica a base del copolímero vinil-acrílico, bióxido de titanio y varios tipos de extendedores que al complementarse forman una película de altísimo poder de cubrición y dureza. Su moderna y estudiada formulación hacen del P-50 un producto "líder" en el campo de pinturas plásticas, ofreciendo las máximas garantías en cuanto a impermeabilización y decoración. Lleva incorporado un protector de film contra hongos.

INDICACIONES: Para la decoración y protección de toda clase de materiales (yeso, hormigón, cemento). En interiores, el acabado es de gran blancura y luminosidad. Debido a su gran poder de cubrición, la pintura plástica P-50 evita el tener que dar varias manos de pintura para tapar fondos muy sucios o de tonos fuertes.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola. El soporte debe de estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas. Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos.

No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua en la proporción del 10 al 15 % para primeras manos y del 5 al 10 % en capas de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	125 U.K.
Rendimiento.....	8 a 10 m ² / litro.
M.N.V. (materia fija).....	62 %
Densidad	1,55 Grs./ cc.
Brochabilidad	Excelente.

Tiempo de secado: De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicados. Dejar transcurrir un mínimo de 3 horas para segundas manos.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	173 "
Brillo con ángulo de 45°	4 %
Resistencia al frote húmedo	Superior a 10.000 dobles pasadas. Tipo 2 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje, la pintura mantiene sus iniciales características y se homogeneiza fácilmente por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 750 ml – 4 l.- 15 l

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.