

# IMPRIMACIÓN SELLADORA PARA MADERA

## INDICACIONES:

Imprimación sintética especialmente formulada para sellar el poro de maderas nuevas y paredes de yeso, tanto en interior como en exterior evitando así que en el acabado queden zonas de mayor, o menor absorción.

## APLICACIÓN:

Fácilmente aplicable a brocha, rodillo o pistola debiendo dejar un mínimo de 24 h para el lijado y segundas manos.

## DILUCIÓN:

La dilución se efectuará con W.S. o aguarrás, no se recomienda diluir con disolvente universal. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de aceite..... Ácidos grasos  
Peso específico .....1,63 Grs. / cc  
Rendimiento..... 8 m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup> / litro  
Viscosidad .....240" Copa Ford diámetro 4 mm. 20° C  
Contenido COV.....246 Grs/Litro

**Tiempo de secado:** Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60% de humedad.

Seco tacto.....3 h.  
Seco duro.....2 - 3 días  
Repintado.....24 h.

### Características pintura seca:

Brillo con ángulo de 45° a 7d..... 4%  
Dureza persoz 24 h.....137"  
Dureza persoz 7 d.....178"

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje a temperatura ambiente, no presenta sedimentación, pieles ni coágulos y se homogeneiza fácilmente.

**Presentación:** En envases de 4 lts. - 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.