

ÉMAIL BRILLANT BASE TRANSPARENT

- ❖ **Indications** : Émail synthétique pour la décoration et la protection de tous types de surfaces, en intérieur ou extérieur (plâtre, béton, bois, fer, etc.). Sa formule est à base de résines alkydes ne jaunissant pas. Séchage rapide, bon pouvoir de nivelage et brillant éclatant.
- ❖ **Application** : Applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Sur les surfaces métalliques et après élimination de l'oxyde sur la surface à peindre (ponçage, jet de sable, etc.), on appliquera une couche d'APPRÊT ANTICORROSIF, avant d'émailler, au bout de 6 heures. Dans le cas de bois neufs, appliquer une couche d'APPRÊT DE COLMATAGE POUR BOIS, avant de poncer et émailler (après 24 heures).
- ❖ **Dilution** : La dilution se fera avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Il n'est pas recommandé de diluer avec un solvant universel. La quantité de dissolvant sera déterminée par la méthode d'application choisie.

❖ **Caractéristiques techniques :**

Type d'huile.....Acides gras
 Poids spécifique.....0,89 Gr. /cc
 Pouvoir couvrant.....10 m² à 12 m²/litre
 Viscosité.....210" coupe de Ford de diamètre 4 mm 20° C.
 Contenu en COV.....285 gr/litre

Temps de séchage : Sur verre avec une épaisseur de 90 microns, couche humide, à 20°C de température et 60 % d'humidité.

Sec au toucher4 heures et 30 minutes
 Sec dur.....10-12 jours
 Repeindre.....24 heures

Caractéristiques de la peinture sèche :

Brillant avec angle de 45°.....98%
 Dureté Persoz 24 h.....145"
 Dureté Persoz 7 j.....225"

Conservation dans son pot : Après 6 mois de stockage à température ambiante, ne présente pas de sédimentation, de peau ou de grumeau. L'homogénéisation se fait facilement.

- ❖ **Présentation** : En pots de 4 l et 750 cc

- Ce dépliant n'a pour vocation que de vous informer sur nos critères et notre expérience. Nous ne pouvons assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ces produits, leurs conditions d'application étant hors notre contrôle.