

PREPARACIÓN UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS: Imprimación al agua de alta calidad para la protección de todo tipo de superficies de hierro, madera, galvanizado, zinc, pvc.... tanto en interior como exterior.

APLICACIÓN: Listo al uso. Aplicar sin diluir.

Las superficies a pintar deben desoxidarse previamente y desengrasarse para facilitar el anclaje y aumentar el poder de protección de la imprimación.

IMPORTANTE: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5°C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina:.....Acrílica pura.

Densidad:.....1,30 grs/cc

Viscosidad:.....5 minutos copa Ford 4.

Rendimiento:.....6 a 8 m² por litro.

Secado al tacto:.....A 20° C 45 minutos.

Seco duro:.....24 horas

Repintado:.....12 horas

Brillo ángulo 45°:.....60%

Contenido COV:.....30 g/L

Colores.....Blanco, negro, rojo y gris.

PRESENTACIÓN: En envases metálicos de 4 l y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.