

REVESTIMIENTO RUGOSO

CARACTERÍSTICAS: Revestimiento de fachadas a base del copolímero estireno-acrílico, bióxido de titanio y varios tipos de carbonatos cálcicos de diferentes granulometrías y estructuras laminares gracias a la cual se obtiene una pintura de alto poder de blancura, resistencia al agua y facilidad de picado.

INDICACIONES: Para decorar y proteger toda clase de paredes y techos, tanto en interior como en exterior, escaleras, fachadas, patios de luces, etc.
Permite una amplia gama de acabados, picados, rayados, etc.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola.

El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas.

Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua en cantidad proporcional al relieve deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	140 U.K.
Rendimiento	1-2 m ² / Kg
M.N.V. (materia fija).....	80 %
Densidad	1,80 Gr./ cc.
Brochabilidad	Excelente.

Tiempo de secado: De 1 hora y 30 minutos a 3 horas según soporte y grosor aplicado.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	112 "
Brillo con ángulo de 45°	6 %

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de plástico de 15 l.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.