

PINTURA PLÁSTICA EXTRA MATE

CARACTERÍSTICAS: Pintura plástica a base de copolímeros estireno-acrílicos de alta cubrición y brochabilidad, excelente dureza y blancura, para acabados de interiores y exteriores en climas benignos. Diseñada para cubrir la demanda actual de los profesionales: Cubrición total y acabado mate profundo.

INDICACIONES: Para la decoración de techos y paredes, de obra nueva o superficies anteriormente pintadas. Diseñada especialmente para superficies de yeso proyectado y pladur. Una vez seca y endurecida es una pintura lavable.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola.

El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas.

Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a + 5°C ni superior a + 35°C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24h siguientes a la aplicación.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10-15% para primeras manos y 5-10% en capas de acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	125 U.K.
Rendimiento.....	7 a 8 m ² / litro.
M.N.V. (materia fija).....	63%
Densidad	1,65 Grs. / cc.
Brochabilidad.....	Buena.

Tiempo de secado: De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado. Dejar transcurrir un mínimo de 3 horas para el repintado.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	163"
Brillo con ángulo de 45°	1%
Resistencia al frote húmedo	1.000 dobles pasadas. Tipo 1 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 15L y 4L.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.