

ESMALTE FORJA AQUOSO

CARACTERÍSTICAS: Esmalte à água anticorrosiva de acabamento forja, para aplicação direta sobre óxido sem necessidade de primário. Contém pigmentos de óxido de ferro micáceo que oferecem muito boa proteção às superfícies metálicas. Acabamento mate

APLICAÇÃO: Pronto a usar. Aplicar sem diluir. Não é necessário remover o óxido, apenas as partes soltas. As superfícies devem estar limpas e secas antes de aplicar o esmalte.

Aplicar um mínimo de 3 demãos, deixando um intervalo de 3 horas entre camadas.

IMPORTANTE: A temperatura ambiente na aplicação não deve ser inferior a +5°C nem superior a +35° C para evitar fissuras. Não aplicar a pleno sol ou se se previrem geadas ou chuvas nas 24 horas seguintes à aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidade:.....1,24 grs/cc

Viscosidade:.....6 minutos copa Ford 4.

Rendimento:.....8 a 10 m² por litro.

Secagem ao tacto:.....A 20° C 60 minutos.

Seco duro:.....24 horas

Repintura:.....3 horas mínimo

Brilho ângulo 45°:.....10%

Conteúdo COV:.....30 g/L.

APRESENTAÇÃO: Em embalagens metálicas de 4 l e 750 ml.

- Com este folheto só tratamos de informar segundo nosso critério e experiência, não podendo responsabilizarmo-nos das consequências da utilização destes produtos ao estar fora do nosso controle as condições da sua aplicação.