

PINTURA PLASTICA MATE P-30

CARACTERÍSTICAS: Pintura plástica a base del copolímero vinil-acrílico, bióxido de titanio y extendedores de fina granulometría. Excelente blancura y gran cubrición.

INDICACIONES: Para la decoración y protección de toda clase de materiales (yeso, hormigón, cemento, etc.), tanto en interior como en exterior. La pintura plástica P-30 una vez aplicada y seca forma una película impermeable, totalmente lavable y con gran resistencia a la intemperie.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola.

El soporte debe de estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas. Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

Importante: La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10/15 % para primeras manos y del 5/10 % para acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	118 U.K.
Rendimiento.....	7 a 10 m ² / litro.
M.N.V. (materia fija).....	62 %
Densidad	1,56 Gr./ cc.
Brochabilidad	Excelente.

Tiempo de secado: De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	160 "
Brillo con ángulo de 45°	4 %
Resistencia al frote húmedo	Superior a 5.000 dobles pasadas. Tipo 2 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de plástico de 15 l. - 10 l. - 4 l. y 750 mls.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.