

PINTURA PLÁSTICA DE PICAR EXTRA

CARACTERÍSTICAS: Pintura plástica de gran dureza y flexibilidad especialmente formulada para la obtención de diferentes tipos de relieves, de textura fina y acabado plástico.

INDICACIONES: Techos y paredes en interior, sobre todo tipo de materiales tanto en obra nueva como en superficies anteriormente pintadas.

APLICACIÓN: A brocha, rodillo o pistola.

El soporte debe estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas.

Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

Importante: La temperatura ambiente en la aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

DILUCIÓN: La dilución se efectuará con agua , se aconseja no añadir mas el 5%, para picados de relieve medio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	145 U.K.
Rendimiento.....	1-2 m ² / Kg según relieve
M.N.V. (materia fija).....	78 %
Densidad	1,80 Gr./ cc.
Brochabilidad	Excelente.

Tiempo de secado: De 1 hora a 3 horas según soporte y grosor aplicado.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h	150 "
Resistencia al frote húmedo.....	1.000 dobles pasadas. Tipo 1 (UNE 48243)

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogeneizable por simple agitación.

PRESENTACIÓN: En envases de 15 l.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.